

AISI	%C max.	%Mn max.	%P max.
301	0,15	2,0	0,045
303	0,15	2,0	0,200
304	0,07	2,0	0,045
304L	0,03	2,0	0,045
309	0,18	2,0	0,045

310	0,15	2,0	0,045
316	0,08	2,0	0,045
316L	0,03	2,0	0,045
316Ti	0,08	2,0	0,045
321	0,08	2,0	0,045
409	0,06	1,0	0,045

410	0,15	0,9	0,040
-----	------	-----	-------

420	0,25	0,8	0,040
-----	------	-----	-------

420F	0,35	0,8	0,040
------	------	-----	-------

430	0,08	1,0	0,045
-----	------	-----	-------

430F	0,12	1,25	0,60
------	------	------	------

434	0,08	1,0	0,045
-----	------	-----	-------

